

ТЕМАФЛОР 25**TEMAFLOOR 25****ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентный, полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.

**СВОЙСТВА И
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

- Предназначен для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих каменных полов. Темафлор 25 является пылесвязующим веществом и предохраняет поверхность от проникновения загрязнений в нее.
- Применяется также для покрывной лакировки в системе покрытий «Мозайк».
- Выдерживает истирание, воздействие разных химикатов и воздействие воды при погружении.
- Предназначен для лакировки бетонных полов, подвергающихся средней механической и химической нагрузке, например, в промышленных и складских помещениях и ремонтных мастерских.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА**

Сухой остаток Ок. 40 % по объему.

Плотность 1.0 кг / л

Артикул 005 5750

Практический расход Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения. Расход на бетонный пол в среднем:
Грунтование: 4 - 7 кв.м / л
Покрывная лакировка: 7 - 10 кв.м / л

**Время высыхания
(+ 23 °C)**

От пыли	3 часа
На отлип	3 ½ часов
Межслойная выдержка	4 - 12 часов
Полное отверждение	24 часа

При относительной влажности воздуха менее 50% отверждение замедляется!

**Разбавитель и
очистка
инструментов** Растворитель 1061.

Блеск Высокоглянцевый.

ЛОС Содержит 550 ± 20 г/литр лака летучих органических соединений.

ТЕМАФЛОР 25**TEMAFLOOR 25**

Подготовка поверхности	Новая бетонная поверхность Цементное молочко удалить дробеструйной очисткой или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить. Старая бетонная поверхность Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить промывкой эмульсией. Удалить старое отслаивающееся покрытие дробеструйной очисткой. Удалить пыль и разрушенный бетон из выбоин и трещин. Трещины расширить например абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.
Нанесение	Кистью или валиком
Условия при нанесении	Относительная влажность бетона не должна превышать 97 %. При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и лака не должна опускаться ниже + 5 °С. Относительная влажность воздуха должна быть 50 - 90 %.
Грунтовка	Грунтование производить лаком Темафлор 25, разбавленным на 20-40%. Лак налить на пол и распределить равномерно. Если грунтовочный слой лака полностью впитывается в бетонный пол, немедленно нанести второй слой грунта «мокрый по мокрому».
Выравнивание	Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью эпоксидного лака Темафлор 200 с сухим, чистым песком фракцией 0.1-0.6 мм. Добавить необходимое количество песка в лак для приготовления шпаклевки. Выравненные места отшлифовать до уровня окружающего пола до нанесения финишного покрытия.
Финишное покрытие	Поверхность необходимо покрыть лаком в течении 4-12 часов после грунтования. Если межслойная выдержка составила более 24 часов, то перед нанесением лака поверхность следует прошлифовать. Вылить лак на пол и распределить равномерно валиком.
Охрана труда и техника безопасности	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.

tmk240303/005 5750