

МЕРИТ ЭЛАСТИК 50**MERIT ELASTIC 50**

Применение	<p>Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или отвердителя 006 2093. Разбавить до требуемой вязкости.</p> <p>Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре.</p> <p>Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси лаки.</p>
Условия при работе	<p>Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.</p>
VOC	<p>Содержание летучих органических веществ составляет до 410 ± 20 г/л.</p>
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	<p>Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.</p> <p>Только для профессионального применения.</p>

kke140803/tmk210403/005 2797