

МЕРИТ ЯХТИ 20, 30, 80

MERIT JANTİ 20, 30, 80

ОПИСАНИЕ	Однокомпонентный полиуретановый лак, содержащий компоненты, защищающие от УФ-излучения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ	Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Очень хорошая износостойкость и стойкость к мытью всеми обычными моющими средствами (SFS 3755). ◆ Хорошая стойкость к воздействию растворителей: бензин, нэфть, уайт-спирит, хозяйственный спирт. Не выдерживает воздействие некоторых растворителей на основе толуола. ◆ Выдерживает воздействия растительного и животного жира, и воздействия смасочного масла и консистентной смазки. ◆ Применяется для лакировки лодок, полов, дверей, окон и других деревянных поверхностей вне и внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Около 49% по объему, 56% по весу.
Плотность	0,92 кг/л.
Теоретический расход	4 – 6 м ² /л (100 μm). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
Способ нанесения	Кисть или распыление. При безвоздушном распылении - диаметр сопла 0,009" – 0,013", то есть 0,230 – 0,330 мм; - степень разбавления 0 – 10% по объему.

Время высыхания		23°C
	От пыли	2 часа
	До обработки	6 часов
	Межслойная выдержка	24 часов

Полное отверждение до максимальной твердости и износостойкости через около 2 недели.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Разбавитель	Разбавитель 1054.
Очистка инструментов	Разбавитель 1054.
Блеск	DIN 67530, ISO 2813/60° 20 (005 0090) 30 – 40 (005 0110) > 80 (005 0091)

МЕРИТ ЯХТИ 20, 30, 80**MERIT JAHTI 20, 30, 80****Подготовка
поверхности****Новые неокрашенные поверхности**

Удалить грязь и пыль с необработанной поверхности. Перед лакировкой загрунтовать грунтом Valtti-pohjuste деревянные поверхности, нагружающиеся вне помещения. Поверхности из древесины ценных пород только промыть растворителем 1054 перед лакировкой.

Ранее окрашенные поверхности

Вымыть поверхность моющим составом MAALIPESU и тщательно промыть водой. Удалить старое отслаивающееся лакокрасочное покрытие скребком. Пршлифовать всю поверхность и удалить шлифовальную пыль.

Применение

Перед применением лак тщательно перемешать. Для грунтования новых неокрашенных поверхностей разбавить лак приблизительно на 20–40% растворителей 1054. Покрывать ровными и тонкими слоями 2 – 3 раза. Для покрывной лакировки разбавить на 0–20% при необходимости. На ранее окрашенные поверхности нанести неразбавленным лаком 1 – 2 слоя. После соответствующей межслойной выдержки перед нанесением следующего слоя поверхность следует слегка шлифовать.

Внимание: Объекты, находящиеся вне помещения всегда грунтовать полноглянцевым лаком Merit Jahti.

Условия при работе

Поверхность должна быть сухой и влажность окрашиваемой древесины ниже 20%. Температура воздуха во время нанесения и сушки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не наносить при действии прямых лучей солнца или при холодной погоде. Лак следует нанести утром таким образом, чтобы лак высох до вечерней росы.

VOC

Содержание летучих органических веществ составляет до 390 ± 20 г/л.

**ОХРАНА ТРУДА И
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ**

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

KFA010803/tmk150403/005 0090, 005 0091, 005 0110