

РЕМОНТТИ-ЯССЯ**REMONTTI-ÄSSÄ**

Код 815-серия

Тип	Латексная краска на основе акрилата, не содержащая растворителей.
Область применения	<p>Предназначена для первичной и ремонтной окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесно-волоконистых и древесно-стружечных поверхностей. Обладает хорошей адгезией к окрашенным алкидной краской поверхностям.</p> <p>Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, в кухне, передней, лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На окрашенную поверхность - 10-12 м ² /л, на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП - 7-9 м ² /л, на бетонную и оштукатуренную поверхности - 3-5 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 40 % в зависимости от цвета.
Плотность	ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" - 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А и С
Цвет	Согласно гамме цветов "Мониколор Нова". В состав колерованных красок входит незначительное количество вспомогательных растворителей.
Стойкость к мытью	Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85 °С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

РЕМОНТТИ-ЯССЯ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить новую поверхность от пыли и грязи. При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой серий Спаккели или Престо. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской Ремонтти-Ясса или загрунтовать универсальной грунтовкой Луя. Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс.

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить универсальной шпатлевкой Спаккели, высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, развести водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

**Очистка
инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.